

Plastyfikator do betonu i zapraw zalecany do stosowania w warunkach obniżonych temperatur.

Przeznaczenie i zakres stosowania: Główne obszary stosowania domieszki POZZOLITH® 42 CF to:

- uplastycznianie wszelkiego rodzaju betonów normalnych i lekkich,
- betonowanie w warunkach obniżonych temperatur zewnętrznych, oraz gdy potrzebna jest wysoka wytrzymałość wczesna,
- produkcja prefabrykatów betonowych,
- produkcja betonu zbrojonego i niezbrojonego

Dokumenty dopuszczające: PN-EN 934-2

Sposób działania i właściwości: Domieszkę POZZOLITH® 42 CF można stosować ze wszystkimi typami cementów i rodzajami dodatków mineralnych, oraz z domieszkami serii Pozzolith® i Rheobuild®. Nie zaleca się stosowania domieszki w kombinacji z domieszkami serii Glenium®.

Dane techniczne:

Surowiec podstawowy:	sulfoniany i azotany
Forma:	ciecz
Kolor:	brązowawy
Gęstość (w 20°C):	1,07 - 1,29 g/cm ³ .
pH (w 20° C):	6,7-7,3
Zawartość chlorków:	≤ 0,1 % mas.
Zawartość alkaliów:	≤ 2,5 % mas. (Na ₂ Oeqiv.)

Sposób zastosowania: Zakres dozowania: 0,5- 1,0 l na worek cementu. Ilość domieszki powinna być określona przez wcześniejsze próby. Domieszkę należy wprowadzić z ostatnią częścią wody zarobowej a następnie mieszać przez co najmniej 60 sekund.

Magazynowanie: Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w temperaturze co najmniej +5°C i być chroniony przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym. W przypadku zamarznięcia, produkt musi być rozmrażany w temperaturze pokojowej, bez stosowania bezpośredniego dodatkowego źródła ciepła. Przed użyciem POZZOLITH® 42 CF należy przemieszać mechanicznie do uzyskania jednorodnej konsystencji. Do mieszania nie wolno stosować sprężonego powietrza.

Zalecenia bezpieczeństwa: Podczas stosowania należy nosić ubranie robocze, rękawice ochronne, okulary ochronne i maski zgodnie z przepisami BHP. Podczas przechowywania i stosowania należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. Jeśli dojdzie do takiego kontaktu, należy zmyć

mydłem i dużą ilością wody. W przypadku połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem. Żywność i napoje nie mogą znajdować się w pobliżu obszarów stosowania. Produkt musi być zabezpieczony przed dostępem dzieci.

Rodzaje opakowań:

Kanister:	20 l
Kanister:	5 l
Kanister:	1 l

09.2010 So

UWAGI:

Informacje techniczne odnośnie wydajności naszego wyrobu odpowiadają stanowi naszej dzisiejszej wiedzy i doświadczeniu. Określa to standardy naszej staranności. Dane techniczne nie są wiążące z prawnego punktu widzenia, w związku z czym stosowanie produktu powinno być dostosowane do warunków lokalnych poprzez wykonanie odpowiednich prób i badań. Gwarancja jakości obejmuje jedynie sprzedaż i dostawę produktu, nie obejmuje sposobu magazynowania przez klienta.

Producent**BASF Polska Sp. z o.o. Dział Domieszek do Betonu**

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Poland

T: (PL) +48 (0) 12 372 80 00**F:** (PL) +48 (0) 12 372 80 10**T** +49 180 2273-112**alar:**

<http://www.basf-admixtures.pl>
domieszki@basf.com

Importer / Dystrybutor**BASF Polska Sp. z o.o. Dział Domieszek do Betonu**

ul. Kazimierza Wielkiego 58
32-400 Myślenice
Poland

T: (PL) +48 (0) 12 372 80 00**F:** (PL) +48 (0) 12 372 80 10<http://www.basf-admixtures.pl>domieszki@basf.com