

ZAP zimowy płyn

Domieszka napowietrzająco - uplastyczniająca

Stan skupienia	płyn
Barwa	bladożółta do brunatnej
Sucha masa	12,7-15,3 %
Ciężar właściwy	1050-1100g
Dozowanie	zalecane 0,5l (87g składnika czynnego) na 50kg cementu
Okres przydatności	1 rok
Przechowywanie	w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. 0 – 25 °C

Zawartość chlorków max 50 %
Zawartość alkaliów max 50 %
Oddziaływanie korozyjne - nie powoduje korozji

Podstawowe oddziaływanie na zaprawę*
w stosunku do wzorca bez domieszki

- obniżenie temperatury zamarzania wody w mieszance do -8 °C
- redukcja ilości wody zarobowej pow 8 %
- wyraźna poprawa urabialności i przyczepności – cecha nie zmierzalna
- wzrost napowietrzenia świeżej mieszanki o 10 %
- nie zmienia czasu wiązania

***Podane informacje dotyczą badań laboratoryjnych i nie zwalniają naszych klientów z obowiązku przeprowadzenia odpowiednich prób technologicznych, przed zastosowaniem domieszki.**

Dokumenty odniesienia:

Deklaracja zgodności z normą PN-EN 934-3 nr 11/2010

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji nr 1488-CPD-0185/Z wydany przez

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie

